



T3SM

ЗАО «Теучежский завод
строительных материалов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕУЧЕЖСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ИНН 0107000243 КПП 010701001

**Протокол
лабораторных испытаний керамзитового гравия
ООО ПКФ «Керамзит»**

Показатели	Технические требования по ГОСТ 9757-90	Гравий керамзитовый, усредненные показатели по керамзитовому цеху			
		Фр.20-40	Фр.10-20	Фр.5-10	Фр.0-10 дробленный
Марка по насыпной плотности, кг/м ³	M 500	460-500	490-500	-	-
	M 600	520-580	530-580	570-599	530-599
	M700	610-640	610-650	610-700	610-650
	M800	-	-	730-780	-
	M900	-	-	-	-
Марка по прочности, кгс/см ²	П100(М 500)	П125	П150	-	П125,
	П125(М 600)	П150	П150	П150	П150
	П150(М 700)	П150	П200	П200	-
Морозостойкость 15 циклов, потеря массы гравия, %	не более 8,0	2,2	нет	нет	-
Радиационное качество: Удельная эффективность акт.природ.радионуклидов, Бк/кг (А эфф. =),не более		133,0	130,0	127,0	120,0

Старший лаборант
ЗАО «ТЗСМ»



Н.В. Сазиков

385228, п. Тлюстенхабль, Теучежского района РА, КБ «Кубань Кредит»ООО г. Краснодар
р/с 40702810300260000046, к/с 30101810200000000722 Бик 040349722
тел. : (918) 037-31-14, 237-59-76, 237-62-12, 237-52-81, Факс 237-28-91